	Method Methode Méthode Methode	Parameters Parameters Paramètres Parameter	Norm requirements Normvereisten Exigences de norme Normvorschriften	Values | Waarden Valeurs | Werte
Class of use | Gebruiksklasse Classe d'utilisation | Nutzungsklasse	EN 13329		Class 33| Klasse 33 Classe 33| Klasse 33	All residential use up to commercial use Van residentieel tot commercieel gebruik Toutes, de l'utilisation résidentielle à l'utiliasation commerciale Alle, von der Wohn- bis zur Gewerbenutzung
Wear resistance | Slijtageweerstand Classe de résistance | Verschleißwiderstand	EN 13329		≥ 6000	≥ 6000
Wearclass | Slijtageklasse Classe de résistance | Widerstandsklasse	EN 13329		AC 5	AC 5
Thickness swelling | Dikte zwelling Taux de gonflement | Quelldicke	EN 13329		≤ 15 %	OK
General aspect of installed flooring Algemeen Aspect van geïnstalleerde vloer Aspect général du plancher installé Allgemeiner Zustand des Untergrundfußbodens	EN 13329	Height Difference Hoogteverschil Différence de hauteur Höhenunterscheid	≤ 0,15 mm	✔
		Openings | Openingen Ouvertures | Öffnungen	≤ 0,20 mm	✔
		Flatness length Lengte vlakheid Longeur aspect plat Ebenheit Länge	Concave | Concaaf Concave | Konkav ≤ 0,50 % Convex | Convex Convexe | Konvex ≤ 1,00 %	≤ 0,50 % ≤ 1,00 %
		Flatness width Breedte vlakheid Largeur aspect plat Ebenheit Breite	Concave | Concaaf Concave | Konkav ≤ 0,15 % Convex | Convex Convexe | Konvex ≤ 0,20 %	≤ 0,15 % ≤ 0,20 %
Impact class | Impactklasse Classe d'impact | Aufprallklasse	EN 13329		IC3	IC3
Staining | Spatten Taches | Fleckenbildung	EN 438-2,15		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2) 4 (group 3)
Light Fastness | Lichtvastheid Résistance à la lumière | Lichtbeständigkeit	EN 438-2,16		≥ 6	7
Burning cigaret | Brandende Sigaret Brûlures de cigarettes Zigarettenbrand	EN 438-2,18		4	4
Movement of furniture feet Beweging van meubelpoten/-wieltjes Déplacement des meubles (pieds) Bewegung von Möbelfüßen	EN 424			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Castor Chairs Stoelen op wieltjes Chaises à roulettes Rollstühle	EN 425			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Slip resistance Slip weerstand Résistance aux glissements Rutschfestigkeit	EN 13893		Class DS: ≥ 0,30 μ	Class DS
Emission of formaldehyde Formaldehyde-emissie Emission de formaldéhyde Formaldehydausdünstung	EN 717-2		Class E1: ≤ 3,5 mg/m².h	Class E1
Reaction to fire | Brandreactie Réaction au feu | Feuerfestigkeit	EN 13501-1		Efl S1	Cfl S1
Thermal resistance | Thermische weerstand Résistance thermique | Wärmewiderstand	ISO 8302		max. 0,15 m² K/W	R = 0,056 m² K/W
Underfloor heating | Ondervloerverwarming Chauffage par le sol | Fußbodenheizung	Specific instructions | Specifieke Instructies Instructions spécifiques | Besondere Nutzungsanweisungen			OK

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Spanolux SA, knowledge at the time it was issued. Nothing in thisinformationsheet can be construed as a commitment of Spanolux SA, nor can it result in any liability whatsoever of Spanolux SA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. • De informatie in deze brochure is gebaseerd op intern onderzoek, is louter informatief en geeft de stand van zaken weer op basis van de kennis die Spanolux , op het moment van de publicatie ter beschikking had. Niets uit deze brochure kan worden beschouwd als een verbintenis van Spanolux SA, en in geen enkel geval kan Spanolux SA, aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. Die gegevens zijn onderhevig aan wijziging, op om het even welk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. • Les données contenues dans cett e fiche d'informations s'appuient sur les résultats de tests réalisés en interne, sont purement informatives et reflètent les connaissances de Spanolux SA, au moment de leur publication. Aucune de ces informations ne peut être considérée comme un engagement de la part de Spanolux SA, et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Spanolux SA. Ces informations peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. • Die Angaben auf diesem Informationsblatt basieren auf internen Prüfverfahren und dienen lediglich Informationszwecken. Sie entsprechen dem Kenntnisstand von Spanolux SA, zum Ausgabezeitpunkt. Keine Angabe auf diesem Informationsblatt kann als eine Verpflichtung von Spanolux SA, aufgefasst werden oder zu einer wie auch immer gearteten Haftung von Spanolux SA, führen. Die gelieferten Informationen können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

CHARACTERISTIC	APPLIED STANDARD	APPLIED STANDARD
Thickness of the element, t:	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Annex A	Δtaverage ≤ 0,50 mm relative to nominal value tmax. - timin. ≤ 0,50 mm
Length of the surface layer, l:	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Annex A	For the nominal values given no measured value shall exceed: ≤ 1500 mm: Δl ≤ 0,5 mm.
Width of the surface, w:	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Annex A	Δwaverage ≤ 0,10 mm relative to nominal value wmax. - wmin. ≤ 0,20 mm
Squareness of the element, q :	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Annex A	qmáx.£ 0,20 mm.
Straightness of the surface layer, s:	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Annex A	smax ≤ 0,30 mm/m
Opening between elements, o:	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Annex B	Oaverage ≤ 0,15 mm omax ≤ 0,20 mm
Height difference between elements, h:	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Annex B	Haverage ≤ 0,10 mm hmax. ≤ 0,15 mm
Dimensional variations alter changes in relative humidity, δl, δw	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Annex C	Δlaverage ≤ 0,9 mm Δwaverage ≤ 0,9 mm
Light fastness	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Blue scale: EN ISO 105-B02 Grey scale : EN 20105-A02	Blue scale, not worse than 6 Grey scale, not worse than 4.
Static indentation	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 + EN ISO 24343-1	No visible change, i.e. ≤ 0,01 mm indentation using a straight steel cylinder, of diameter 11,30 mm
Surface soundness	EN 13329+A1 Clause 4.1 Table 1 Annex D	≥ 1,0 N/mm2
HUMIDITY AT DISPATCH FROM FACTORY	EN 13329+A1 Clause 4.3 + EN 322	The elements should have a moisture content from 4 to 10 %. With homogeneity ≤ 3% in the same lot
APPEARANCE, SURFACE DEFECTS	EN 13329+A1 Clause 4.3 + EN 438	Minor surface defects as defined in EN 438 are permitted.
ANTISTATIC CLASSIFICACTION	EN 14041:2004/AC:2006 Clause 4.6 + EN 1815	NPD
PENTACHLOROPHENOL (PCP)	EN 14041:2004/AC:2006 Clause 4.1 + FD CEN/TR 14823	Below determination limit The products and its components actually don't contain PCP substance

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Spanolux SA, knowledge at the time it was issued. Nothing in thisinformationsheet can be construed as a commitment of Spanolux SA, nor can it result in any liability whatsoever of Spanolux SA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. • De informatie in deze brochure is gebaseerd op intern onderzoek, is louter informatief en geeft de stand van zaken weer op basis van de kennis die Spanolux , op het moment van de publicatie ter beschikking had. Niets uit deze brochure kan worden beschouwd als een verbintenis van Spanolux SA, en in geen enkel geval kan Spanolux SA, aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. Die gegevens zijn onderhevig aan wijziging, op om het even welk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. • Les données contenues dans cett e fiche d'informations s'appuient sur les résultats de tests réalisés en interne, sont purement informatives et reflètent les connaissances de Spanolux SA, au moment de leur publication. Aucune de ces informations ne peut être considérée comme un engagement de la part de Spanolux SA, et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Spanolux SA. Ces informations peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. • Die Angaben auf diesem Informationsblatt basieren auf internen Prüfverfahren und dienen lediglich Informationszwecken. Sie entsprechen dem Kenntnisstand von Spanolux SA, zum Ausgabezeitpunkt. Keine Angabe auf diesem Informationsblatt kann als eine Verpflichtung von Spanolux SA, aufgefasst werden oder zu einer wie auch immer gearteten Haftung von Spanolux SA, führen. Die gelieferten Informationen können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.