

Fiche technique		 UNILIN FOR SMART LIVING		Loc Floor Basic	
Edition	01.2012	Méthode	Paramètres	Minimum exigé par la norme	Valeurs Loc Floor
Données générales épaisseur largeur longueur nombre par paquet m² par paquet système rainure-languette					7,0 mm 190 mm 1200 mm 8 1,8240 m²/paquet Uniclic
Classe d'usure UPEC		EN 13329			Classe 21,22,23 & 31,32 U3P2E1C2
CE		EN 14041	notified body	0380-1161	
PEFC					label PEFC
EPD (Environmental Product Declaration)		ISO 14025			sur demande
Garantie			usage domestique usage commercial	conditions dans chaque paquet	15 ans sur demande
Taber - résistance à l'usure		EN 13329		>=4000	>=4000
Classe d'usure		EN 13329		AC4	AC4
Gonflement à l'humidité		EN 13329	après 24h immersion à 20 °C	18%	18 %
Aspect général du sol posé		EN 13329	désafileurs joints ouverts tuilage longueur tuilage largeur	<=0,15mm <=0,20mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%
Résistance à l'impact		EN 13329		IC2	IC2
Résistance à la rayure		EN 438-2, 25		Chargement >= 3.0 N	5.0 N
Résistance aux tâches		EN 13329	groupe 1,2 groupe 3	classe 5 classe 4	classe 5 classe 5
Résistance à la lumière UV		EN 13329	Référence bleue	classe 6	> 6
Cigarette brûlante		EN 438-2, 30		classe 4	classe 5
Déplacement de pieds de meubles		EN 424	pied 0,1mm/32kg pied 3mm/100 kg pied 2mm/100 kg		pas de changement pas de changement pas de changement
Chaises à roulettes		EN 13329	25000 cycles	Type W(EN 12529)	pas de changement
Stabilité dimensionnelle		ISO 24339	changement longueur ET largeur		<=0,10%
Résistance à la glissance		EN13893			DS
Emission formol		EN 717			E1 <0,025 ppm
Résistance thermique		ISO 8302			0,051 m². °K/W
Chauffage par le sol			avec sous-couche appropriée	demandez info spécifique	OK
Réduction bruit d'impact		ISO 712/2	3mm PE Uniclic	$\Delta L_w = 18$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB
Classification au feu		EN 14041			C _{fl} - s ₁
UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België E-mail: technical.service@unilin.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39					