SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		MÉTHODE D'ESSAI	PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING
ESSENTIEL PROPRIÉTÉ	Evaluation de la conformité	EN 14342	EN 14342	EN 14342	EN 14342	EN 14342	EN 14342
	Déclaration des performances	EN 14342	DOP 24005a	DOP 24003a	DOP 24007b	DOP 24004a	DOP 24010a
	Réaction au feu et production de fumée	EN 14342	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
	Densité moyenne	EN 323	900	850	850	850	850
	Poids/m²		7,5	9,5	10	9,5	9,5
	Teneur en formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1	E1	E1	E1
	Teneur en PCP (pentachlorophénol)	EN 14342	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm
	Performance antidérapante (sol sec)	CEN/TS 15676	62,25 USRV (moyenne)	62,25 USRV (moyenne)	62,25 USRV (moyenne)	62,25 USRV (moyenne)	62,25 USRV (moyenne)
	Performance antidérapante (sol humide)	CEN/TS 15676	47,75 USRV (moyenne)	47,75 USRV (moyenne)	47,75 USRV (moyenne)	47,75 USRV (moyenne)	47,75 USRV (moyenne)
	Conduction thermique	EN 12667	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,11 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK
	Durabilité biologique	EN 335	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
	Revêtement de sol à placage bois	EN 14354	EN 14354	EN 14354	EN 14354	EN 14354	EN 14354
	Classement usage résidentiel	EN 14354	Classe 23	Classe 23	Classe 23	Classe 23	Classe 23
	Classement usage commercial	EN 14354	Classe 31	Classe 33	Classe 33	Classe 33	Classe 33
	Garantie	Decospan NV	Usage résidentiel : 15 ans Usage commerical limité : 5 ans	Usage résidentiel : garantie à vie limitée Usage commercial : 10 ans	Usage résidentiel : garantie à vie limitée Usage commercial : 10 ans	Usage résidentiel : garantie à vie limitée Usage commercial : 10 ans	Usage résidentiel : garantie à vie limitée Usage commercial : 10 ans
CARACTÉRISTIQUES DE CLASSIFICATION	Gonflement causé par un liquide	EN 14354	< 13 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
	Résistance au poinçonnement	EN 1534	≥ 30 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²
	Résistance contre l'abrasion	EN 14354	> 2000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.
	Résistance au choc (élasticité)	EN 438-2	≥ 1200 (EC2)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)
	Essai de traction côté court des lames	ISO 24334	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Teneur en humidité	EN 322	6 % (±1 %)	6 % (±1 %)	6 % (±1 %)	6 % (±1 %)	6 % (±1 %)
	Dimension	EN 14354	1203 × 190 × 7,2 mm	1506 × 166 × 10 mm	1810 × 166 × 12 mm	2050 × 233 × 10 mm	593 × 121 × 10mm
	Épaisseur couche d'usure	EN 14354	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Tolérance en épaisseur	EN 14354	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
	Tolérance en équerrage	EN 14354	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
	Ouverture entre les lames	EN 14354	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
	Tolérance en planéité en largeur	EN 14354	≤ 0,2%	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %
	Tolérance en planéité en longueur	EN 14354	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %
	Adhérence interne	EN 319	> 1,4 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²
	Solidité de la surface	EN 13329	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²
	Adhérence du vernis	EN ISO 2409	Classe < 2	Classe < 2	Classe < 2	Classe < 2	Classe < 2
	Jointage mécanique		Uniclic®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES	Résistance aux agents chimiques	EN 13442	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*
	Brillance	EN ISO 2813	Super mat 3% (±1)	Super mat 3% (±1)	Super mat 3% (±1)	Super mat 3% (±1)	Super mat 3% (±1)
	Dureté du vernis	DIN 53154	≥ 3 N	≥ 4 N	≥ 4 N	≥ 4 N	≥ 4 N
	Résistance au choc selon Wegner	EN 438-2	≥ 5 N	≥ 8 N	≥ 8 N	≥ 8 N	≥ 8 N
	Résistance aux rayures selon Martindale	EN 16094	MSR-B3	MSR-B3	MSR-B3	MSR-B3	MSR-B3
	Résistance des couleurs	EN ISO 105-B02	grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6
	Amélioration de l'isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140-3 / ISO 717-2 (Ln,w)	20 dB (avec Parky sous-couche silent)	20 dB (avec Parky sous-couche silent)	15 dB (sans sous-couche supplémentaire)	20 dB (avec Parky sous-couche silent)	20 dB (avec Parky sous-couche silent)
	Bruit de marche réfléchi par le bruit	EN 16205 Loudness RWS sone	104 (avec Parky sous-couche silent)	130 (avec Parky sous-couche silent)	96,1 (sans sous-couche supplémentaire)	130 (avec Parky sous-couche silent)	130 (avec Parky sous-couche silent)
	Résistance au passage de chaleur	EN 12667	0,053 m²K/W	0,073 m²K/W	0,109 m²K/W	0,073 m²K/W	0,073 m²K/W
	Chauffage par le sol / refroidissement		Adapté / Adapté	Adapté / Adapté	Adapté / Inadapté	Adapté / Adapté	Adapté / Adapté
	Forêts bien gérées	PEFC/07-32-60	70% certifié PEFC	70% certifié PEFC	70% certifié PEFC	70% certifié PEFC	70% certifié PEFC
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	Air intérieur sain	Règlement français sur les COV	A+	A+	A+	A+	A+
		Composants CMR français	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		CAM Edilizia Italien	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		ABG/AgBB	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		Règlement belge	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		Indoor Air Comfort	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		Indoor Air Comfort Gold	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		BREEAM International	Niveau exemplaire	Niveau exemplaire	Niveau exemplaire	Niveau exemplaire	Niveau exemplaire
		BREEAM Norway	Niveau exemplaire	Niveau exemplaire	Niveau exemplaire	Niveau exemplaire	Niveau exemplaire
		Taxonomie de l'UE	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		Leed v4,1 BETA (en dehors des Etats-Unis)	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		CDPH	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		Protocole M1	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
		Floorscore®	Certifié	Certifié	Certifié	Certifié	Certifié

PARKY®
wood flooring's finest