


SPORTEC® style

Dalles de sol sportif amortissantes — gammes Néon, Giga et Color


SPORTEC® style est une dalle de sol technique conçue pour protéger le support en cas de chute de charges lourdes, par exemple dans les zones d'haltérophilie des salles de sport. Elle offre en complément de bonnes propriétés d'isolation acoustique. Sport Surfaces propose cette dalle dans trois gammes de finition : Black, Néon et Giga.

GAMMES ET COLORIS PROPOSÉS PAR SPORT SURFACES


Néon




Néon Turquoise




Néon Rose




Néon Violet



Néon Vert vif



Néon Jaune vif




Néon Orange vif


Giga




Giga Light grey




Giga Dark grey



Giga Bright yellow




Giga Bright blue



Giga Bright green

Black



color 0

Les teintes affichées sont indicatives et peuvent légèrement varier de la dalle réelle.

MATÉRIAU

Granulés de caoutchouc recyclé de pneus, agglomérés avec un élastomère de polyuréthane. Surface de finition selon la gamme choisie (Black, Néon ou Giga).

DIMENSIONS ET FORMAT COMMERCIALISÉ

Épaisseur	30 mm (± 2 mm)
Dimensions (L x l)	500 mm / 500 mm ($\pm 0,8$ %) 1 000 mm / 500 mm ($\pm 0,8$ %) 1 000 mm / 1 000 mm ($\pm 0,8$ %)
Poids superficiel	env. 27,0 kg/m ²
Poids par dalle	env. 13,6 kg
Face inférieure	Base ondulée renforcée tissu
Type de sol	Revêtement de sécurité pour intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au feu	Efl (B2) — EN 13501-1
Résistance à la traction	min. 0,7 N/mm ² — EN ISO 1798
Allongement à la rupture	min. 70 % — EN ISO 1798
Dureté	60 $\pm$ 5 Shore A — DIN 53505
Gamme de température	-30 °C à 80 °C

Sport Surfaces, marque du Groupe Worqbox — distributeur SPORTEC® au Maroc. Document établi à partir de la fiche technique constructeur KRAIBURG Relastec ; informations données à titre indicatif, sans garantie.

Toutes les informations sont données sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec.

Absorption des chocs	env. 45 %
Restitution d'énergie	52 %
Rebond du ballon	env. 95 %
Usure à l'abrasion	max. 200 mm ³ — DIN 53516
Coefficient de frottement	> 0,3 μ (DS) — EN 13893
Résistance au glissement	R 10 — DIN 51130
Réduction des bruits de pas	24 dB (dalle seule) ; jusqu'à 35 dB avec sous-couche Shockwave 3D
Impression résiduelle	0,09 mm — ISO 24343-1
Résistance thermique	0,172 m ² K/W — DIN EN 12664
Solidité des couleurs	2-3 (échelle de gris) — DIN EN 105-B02
Coefficient de réflexion lumineuse (LRV)	3,5 % (gamme Black — color 0)
VOC	Étiquetage sanitaire français A+
Matériaux recyclés	> 80 %
Recyclage en fin de vie	Oui — nous consulter

Valeurs mesurées pour l'épaisseur de 30 mm avec surface color / néon / giga, conformément à la fiche technique constructeur KRAIBURG Relastec (SPORTEC® style, n° 9141 - R-05, septembre 2026).

STOCKAGE

Les dalles doivent être stockées dans un local sec, bien ventilé, afin d'éviter l'humidité et la formation de moisissures. Le film de protection doit être retiré dès l'arrivée de la marchandise pour permettre une ventilation suffisante.

POSE

La pose doit respecter la recommandation d'installation SPORTEC® style. Après la pose, la pièce doit être aérée régulièrement afin de dissiper les odeurs propres au caoutchouc et à la colle.