


SPORTEC® rouleau

Revêtement de sol sportif en rouleau — gammes Néon, Giga et Color— format 8 mm


SPORTEC® rouleau est un revêtement de sol souple en granulés de caoutchouc recyclé, robuste, facile à entretenir et insensible à l'eau. Il est proposé par Sport Surfaces en trois gammes de finition — Color, Néon et Giga — dans un format rouleau unique : épaisseur 8 mm, largeur 1,5 m, longueur 15 m.

GAMMES ET COLORIS PROPOSÉS PAR SPORT SURFACES


Néon




Néon Turquoise



Néon Rose




Néon Violet



Néon Vert vif



Néon Jaune vif




Néon Orange vif


Giga




Giga Light grey




Giga Dark grey



Giga Bright yellow




Giga Bright blue



Giga Bright green

Black



color 0

Les teintes affichées sont indicatives et peuvent légèrement varier de la dalle réelle.

MATÉRIAU

Fins granulés de caoutchouc recyclé de pneus (noir) et granulés colorés d'EPDM, agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane. Surface de finition selon la gamme choisie (Color, Néon ou Giga).

DIMENSIONS ET FORMAT COMMERCIALISÉ (ROULEAU)

Épaisseur	8 mm ($\pm 0,3$ mm)
Largeur	1,5 m / 1 500 mm ($\pm 1,5$ %)
Longueur	15 m ($\pm 1,5$ %)
Densité	env. 1 050 kg/m ³
Poids superficiel	env. 8,4 kg/m ² (en 8 mm)
Type de sol	Revêtement de sol pour l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au feu	Efl (B2) — EN 13501-1
Résistance à la traction	min. 1,5 N/mm ² — EN ISO 1798
Allongement à la rupture	min. 80 % — EN ISO 1798
Dureté	60 $\pm$ 5 Shore A — DIN 53505
Gamme de température	-30 °C à 80 °C (test interne)
Restitution d'énergie	85 % (en 8 mm) — conforme CEN / TS 16717

Sport Surfaces, marque du Groupe Worqbox — distributeur SPORTEC® au Maroc. Document établi à partir de la fiche technique constructeur KRAIBURG Relastec ; informations données à titre indicatif, sans garantie.

Toutes les informations sont données sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec.

Absorption des chocs	env. 13,10 % (en 8 mm)
Usure à l'abrasion	max. 200 mm ³ — DIN 53516 ; 132 % Index résistance à l'abrasion (ISO 4649:2017)
Coefficient de frottement	1,06 µ (DS) — EN 13893
Résistance au glissement	R 10 — DIN 51130 ; R 11 (scellé avec RZ turbo protect zero + RZ grip)
Réduction des bruits de pas	18 dB (en 8 mm) — DIN EN ISO 10140-3:2015-11
Impression résiduelle	0,14 mm (en 8 mm) — ISO 24343-1
Déformation résiduelle	15 % (test interne)
Résistance à la compression	env. 4,0 MPa (test interne)
Comportement électrostatique	0,0 kV — EN 1815:2016
Résistance thermique	0,0231 m ² K/W (à 4 mm) — DIN EN 12664:2001 (convient sur sol chauffant)
Solidité des couleurs	2-3 (échelle de gris) — DIN EN 105-B02:1999-09
Coefficient de réflexion lumineuse (LRV)	3,5 % (color 0) · 4,1 % (gris foncé) · 5,4 % (vert) · 6,2 % (gris clair) — EN 17317 (gamme Color)
Compatibilité avec les chaises roulantes	Adapté pour une utilisation permanente — DIN EN 1307:1997-06
VOC	Étiquetage sanitaire français A+ · Composés CMR français · Italian CAM Edilizia · AgBB (MVV TB/ABG) · Réglementation belge COV · Indoor Air Comfort · Indoor Air Comfort GOLD · Classe d'émission de formaldéhyde E1 · Blue Angel (DE-UZ 120) · BREEAM International / NOR (niveau exemplaire) · EU Taxonomy · LEED v4.1 BETA (hors États-Unis) — testé en eurofins Indoor Air Comfort® Gold
PCF (empreinte carbone produit)	1,12 kg CO ₂ e par m ² ·mm (en color 15) — gamme Color
Matériaux recyclés	> 80 %
Recyclage en fin de vie	Oui — nous consulter

Valeurs mesurées pour l'épaisseur de 8 mm, conformément aux fiches techniques constructeur KRAIBURG Relastec (SPORTEC® color n° 9121-R-05, SPORTEC® neon n° 9127-R-05, SPORTEC® giga n° 9122-R-05 — version septembre 2026).

INSTALLATION

La pose du revêtement se fait selon les instructions d'installation SPORTEC® en vigueur (téléchargeables sur le site de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG). Après l'installation, la pièce doit être aérée régulièrement afin de dissiper les odeurs propres au caoutchouc et à la colle.

VERNISSAGE

Après l'installation, il est recommandé de vernir le revêtement avec le « RZ turbo protect zero », disponible directement auprès de KRAIBURG Relastec. Les petits endroits endommagés peuvent être remis en état avec l'application du « RZ Refresher Set » afin de retrouver l'apparence d'origine du revêtement.